

HIDRONIVELIT 1K



VRSTA PROIZVODA

Brzосушећа, без отапања, једнокомпонентна, трајно еластична, водонепропусна текућа мембрана за унутарњу примјену, прикладна за хидроизолацију зидова и подова у унутарњим просторима који нису трајно уронјени у воду или изложени дизању влаге, као и за оштећене подлоге на које ће се полагати керамичке плочице и природни камен.

NAMJENA

За хидроизолацију зидова и подова у купаonicama и туш кабинama, те за хидроизолацију кухињских зидова и подова прије полагања керамичких плочица. Не користи се као завршни слој и мора бити прекривена чврстом заштитом након стврдњавања (керамичке плочице или природни камен). Погодна за подно грјање. HIDRONIVELIT 1K се може користити на бетонским, цементним, анхидритним и магнезитним подовима, постојећим керамичким плочицама и природном камени. Такође се може користити на гипсаним плочама, лаганим цементним блоковима, цементној или гипсу.

PRIPREMA PODLOGE

Подлога мора бити суха, тврда, равна, фино обрађена (глатка) и добро очишћена од прашина, масноћа и осталих нечишћоца. Цементне подлоге морају бити стабилне и сухе и не смију бити изложене порасту влаге. Упојне подлоге премазати са CHROMOFAS импрегнацијом. Анхидритне и гипсане подлоге морају бити потпуно сухе (max. остатак влаге 0,5%), обрүшене и обрађене CHROMOFAS импрегнацијом. Постојеће подлоге од керамичких плочица или природног камена морају се претходно обрадити CHROMODEN PR 25 посутим са кварцним пјеском.

PRIMJENA

HIDRONIVELIT 1K нанјети лопатиком, валјком или четком у два слоја пазећи да се осигура континуирани слој преко цијеле површине. Вријеме сушења првог слоја - cca 1-2 сата оvisно о уvјетима у просторији. Након 12-24 сата од наношења другог слоја (оvисно такође о уvјетима у просторији) могу се полагати керамичке плочице лјепилом из Керамонт линије производа за полагање керамичких плочица. Да би се осигурао континуирани водонепропусни слој између зидова и пода, у кутовима, те око пролаза цијеви користите еластичну дилатацијску траку. Положите дилатацијску траку у први слој Hidronivelita 1K, те преко свега превуците други слој. Не користити као завршни слој. Дебљина једног слоја - око 1 mm.

ČIŠĆENJE ALATA

Док је још влажан HIDRONIVELIT 1K се с алата и површина може очистити водом.

Задња измјена: студени 2021.

Ова информација израђена је на основи лабораторијских испитивања и података који су добивени као резултат практичних искустава и служи само као смјерница за примјену. Одговорност је крајњег корисника открити погодност производа за одређену намјену и провести контролу квалитете или уvјета подлоге и осталих фактора који утјечу на примјену производа. Chromos боје и лакони d.d. не прихвата одговорност произашлу из губитака, озлједата или штета које су настале због неправилне примјене производа. Произвођач задржава право на евентуалне измјене. За детаљне информације и упуте молимо вас обратити се нашим стручњацима за развој и примјену.



SPREMNO ZA OBLAGANJE

12-24 sata za upijajuće podloge;
4-5 dana za neupijajuće podloge.

UTROŠAK

Oko 1,5 kg/m² za dva sloja, odnosno 0,75 kg/m² po sloju.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža á 7 kg i 25 kg.

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 do +35 °C.

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

