

CHROMODEN E-PU 280

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Ljepilo izrađeno na bazi reaktivne smole, punila i aditiva. Ne sadrži vodu.

NAMJENA

Za lijepjenje parketa velikih dimenzija (dužice), lamparketa i parketa malih dimenzija (lamel parketi) na upijajuće i neupijajuće podloge, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal. Dimenzije parketa koji se lijepi - duljina 100 cm, širina 7 cm.

VISKOZNOST

KOMP. A –100- 150 Pas (RVT ISO 2555, A7/50/23°C)

KOMP. B –2,3 – 2,7 Pas (RVT ISO 2555, A5/50/23°C)

GUSTOĆA

KOMP. A – 1450 kg/m³

KOMP. B – 1350 kg/m³

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 tjedana, a vlažnost betonske i cementne podloge može biti maksimalno 2% (karbidna metoda). Vlažnost drvene podloge i parketa može biti maksimalno 8±1%. Ako je podloga neravna, ravnanje preporučamo izvršiti s NIVELIT PF ili NIVELIT PG samonivelirajućom masom25 (pogledati Tehnički list proizvoda za detalje primjene). Nakon što se masa osuši, prašinu uklonite usisivačem i nanesite Ljepilo. Zbog bolje prionjivosti i reducirane potrošnje Ljepila, jako upojne i porozne betonske i cementne podloge preporučamo premazati sa CHROMODENOM PR 25 (pogledati Tehnički list proizvoda za detalje primjene). Nakon što je premazana podloga suha na dodir nanesite Ljepilo (za cca 4-8 sati pri normalnim uvjetima za rad).

Na podlogama koje odgovaraju standardima za polaganje drvenih podnih obloga upotreba CHROMODEN PR 25 nije obavezna.

PRIMJENA

Ako su Ljepilo ili parket bili izloženi nižim temperaturama preporučamo temperiranje najmanje 24 sata u prostoru u kojem se ugrađuju. U posudu s komponentom A dobro dobro umiješati komponenta B u omjeru 9:0,75 (A:B). Ljepilo je najbolje miješati električnom bušilicom sa spiralnim miješačem. Ljepilo se na podlogu nanosi ravnomjerno pomoću lopatica nazubljenja B3 ili B11 ovisno o vrsti parketa. Parket se polaže na sloj Ljepila, te se laganim

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromoden®



guranjem i udaranjem učvrsti na mjestu. Između zida i položenog parketa ostavite cca 1-2 cm prostora koristeći klinove. Klinove uklonite po završetku radova. Ne hodati po parketu 24 h nakon polaganja. Alat nakon upotrebe treba mehanički očistiti ili po potrebi obrisati s Chromoden R 14. Pažnja: Chromoden R 14 je zapaljiv. Važno je napomenuti da se uvijek pripremi i nanosi samo onoliko ljepila koliko se može obraditi unutar ograničenog vremena upotrebe ljepila koje je cca 2 sata na 20°C. Vrijeme upotrebe se skraćuje na višim temperaturama i za veće količine ljepila, a produžuje na nižim temperaturama i za manje količine ljepila. Daljnja obrada (brušenje i lakiranje) može se nastaviti nakon 3 dana, kada slijepljeni spoj postiže i konačnu čvrstoću. Preporuča se pričekati 7-10 dana prije daljnje obrade radi kondicioniranja parketa.

VAŽNE NAPOMENE

- Načetu i neiskorištenu ambalažu dobro zatvorite i čim prije upotrijebite do kraja.
- Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi između +18 °C i +25 °C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%. Minimalna temperatura podloge iznosi +15 °C.
- Polaganje drvene obloge suhoće koja nije u skladu s odgovarajućim standardima, uzrokovane naglim povećanjem vlažnosti zraka, može dovesti do šteta uslijed bubrenja drveta.

UTROŠAK

0,8-1,3 kg/m² - ovisno o vrsti parketa, glatkoći i upojnosti podloge i nazubljenja lopatice.

PAKOVANJE

Set : 9,75 kg

USKLADIŠTENJE

U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C. Trajnost: 18 mjeseci. Čuvati od vlage i direktnog izlaganja suncu.

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

