

CHROMODEN PR 20

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

CHROMODEN PR 20 je impregnacija na bazi umjetne smole i dodataka.

NAMJENA

- Za impregniranje betonskih, cementnih i anhidritnih podloga prije lijepljenja parketa s Chromoden S 130 ljeplimom za parket.
- Za otprašivanje betonskih, cementnih i anhidritnih podloga prije lijepljenja parketa s Chromoden dvokomponentnim ljeplimima za parket.

VRIJEME SUŠENJA (POČETNO)

Cca 2-3 sata (cementne i betonske podloge)- lijepljenje s Chromoden S 130 ljeplimom.

Cca 12-24 sata (cementne i betonske podloge)- lijepljenje s Chromoden dvokomponentnim ljeplimima.

Cca 24 sata (anhidritne podloge)

Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka.

Optimalni uvjeti za rad su pri temperaturi između +18 °C i +25 °C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Ostatke ljeplima sa stare podloge mehanički uklonite u što većoj mjeri. Prašinu i sitne nečistoće uklonite koristeći odgovarajući usisivač.

Minimalna temperatura podloge iznosi +15 °C.

PRIMJENA

Impregnaciju je prije upotrebe potrebno dobro protresti.

Preporučujemo CHROMODEN PR 20 primijeniti s valjkom ili četkom jednakomjerno u jednom sloju na način da impregnaciju izlijete u čistu posudu prikladnu za umakanje valjka ili četke. Pri radu koristite mrežicu za otiranje valjka. Za izrazito upojne podloge koristiti Chromoden PR 20 u dva sloja. Drugi sloj se može nanijeti odmah nakon što je prvi sloj suh na dodir. Proizvod ne izlijevajte direktno na podlogu kako biste izbjegli lokalno zasićenje. Alat nakon upotrebe treba mehanički očistiti ili po potrebi obrisati s Chromoden R 14. Pažnja: Chromoden R 14 je zapaljiv.

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



UTROŠAK

0,18 – 0,20 l/m² – ovisno o podlozi (za cca 20 m²)

Potrošnja Chromoden PR 20 ovisi o poroznosti i upojnosti podloge.

PAKOVANJE

Limena ambalaža á 4 l.

HOS KAT. I GRANIČNA VRIJEDNOST

A(h), 750 g/l (2010); proizvod sadrži max 750 g/l

USKLADIŠTENJE

U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C. Trajnost: 36 mjeseci. Čuvati od direktnog izlaganja suncu.

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

