

FASADEX S

Fasadex®



VRSTA PROIZVODA

Bezbojna vodoodbojna impregnacija proizvedena na osnovi silikonske smole u organskom otapalu.

NAMJENA

Hidrofobna zaštita upijajućih, poroznih mineralnih građevinskih materijala poput betona, plinobetona, vlaknasto-cementnih ploča, prirodnog i umjetnog kamena, glinenih i silikatnih opeka, produžnih i cementnih žbuka, mineralnih premaza i drugih sličnih podloga. Nije pogodan za žbuke na bazi gipsa i guste neupojne materijale.

SVOJSTVA

- doboko prodire u podlogu
- sprječava provlaživanje zidova i iscvjetavanje soli, ispiranje vapna, rast mikroorganizama (gljivica i plijesni), preranu eroziju i prljanje pročelja
- poboljšava sposobnost toplinske izolacije zidova
- ne umanjuje sposobnost "disanja" podloge
- ne mijenja izgled podloge

GUSTOĆA

790-800 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

0 °C do +35 °C

RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

A (h), 750 g / l; maks. 750 g / l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čista, čvrsta, bez prašine, masnoća i suha. Pukotine do 0,3 mm mogu se zanemariti, a veće pukotine treba prije impregniranja građevinski sanirati.

NAČIN NANOŠENJA

Kistom ili štrcanjem. Impregnacija se nanosi sustavom "mokro na mokro", dva do tri puta u roku od 30 minuta, tako da se ispod kista ili mlaza koji udara iz sapnice na površinu zida formira tekuća zavjesa visine 25 – 30 cm.

Između nanošenja slojeva ne smiju se raditi duge pauze. Sljedeći sloj nanijeti odmah nakon što je podloga upila prethodni i ne izgleda mokro.

Zadnja izmjena: srpanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Fasadex®

SUŠENJE

6 do 8 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK

Utrošak pri nanošenju "mokro na mokro" značajno ovisi o vrsti podloge. Okvirne potrošnje prema vrsti podloge su: beton: 0,25- 0,5 l/m²; mineralna žbuka: 0,5 -1,0 l/m²; pješčano-vapnene cigle: 0,4 – 0,7 l/m²; opeka: 0,4 -2,0 l/m²; plinobeton; 0,5 -2,0 l/m²; vlaknasto-cementne ploče: 0,1 -0,3 l/m²; prirodni kamen: 0,05 -3,0 l/m².

Točan utrošak i učinkovitost Fasadex S impregnacije najbolje je utvrditi ispitivanjem na manjoj površini podloge koju je potrebno obraditi.

PAKOVANJE

Limena ambalaža á 1, 4 i 20 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseca.

NAPOMENA

Pri nanošenju impregnacije potrebno je zaštititi vrata, prozore, podove na balkonima, ukrasno bilje i nogostupe uz pročelje.

Zadnja izmjena: srpanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

