

FASADEX SINTETIC

Fasadex®



VRSTA PROIZVODA

Fasadna boja proizvedena na osnovi otopine akrilne smole u organskom otapalu.

NAMJENA

Zaštita i dekoracija pročelja u svim klimatskim zonama i zaštita objekata niskogradnje (mostovi i sl.).

SVOJSTVA

- nanosi se na sve vrste građevinskih podloga i pri gotovo svim vremenskim uvjetima
- duboko prodire u podlogu, što jamči odličnu prionljivost
- postojan je prema utjecaju atmosferilija, industrijskih i dimnih plinova
- ima odličnu paropropusnost i vodoodbojnost

GUSTOĆA

1520 – 1560 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

-30 °C do + 35 °C (podloga ne smije biti smrznuta)

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IA (c), 430 g / l; maks 430 g / l

RAZRJEĐIVANJE

LUXAL SINTETSKIM RAZRJEĐIVAČEM kojeg se može dodati 5 – 10%.

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čista, čvrsta i suha. Prije nanošenja boje podlogu je potrebno impregnirati FASADEX SINTETIC IMPREGNACIJOM.

NAČIN NANOŠENJA

Kistom (četkom), krznanim valjkom ili štrcanjem u dva sloja.

SUŠENJE

Međuslojni interval je 24 sata pri normalnim uvjetima.

Zadnja izmjena: siječanj 2014.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Fasadex®



UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,33 L / m² (oko 3 m² / L) u dva sloja. Izdašnost ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Limena ambalaža od 0,75, 4 i 20 L

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 3 godine u tvornički zatvorenoj ambalaži.

Zadnja izmjena: siječanj 2014.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromos