

LUXAL N

Luxal®



VRSTA PROIZVODA

Brzосушiva antikorozivna pigmentirana lak boja na osnovi modificiranih alkidnih smola u organskim otapalima.

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se kao završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina. Primjenjuje se i kao završna lak boja za površinsku obradu masivnog i furniranog interijerskog namještaja, kao i MDF - ploča i ploča iverice.

NIJANSE I STUPANJ SJAJA

Proizvodi se u 12 standardnih nijansi te prema zahtjevu potrošača. Sjajan ili mat (bijela i crna).

OSNOVNI PODACI ZA PROIZVOD

Gustoća:	990 - 1290 kg/m ³	(ovisno o nijansi; HRN EN ISO 2811-1:2016)
Sadržaj suhe tvari (vol.):	48 % (bijeli); 60 - 64 % (obojeni)	
Viskoznost:	130 - 200 s	(HRN EN ISO 2431:2019)
	80 - 120 s	(srebrni)

PRIPREMA PODLOGE

Metalnu površinu očistiti od prašine, hrđe, masnoća i vlage i nakon toga nanijeti odgovarajući temelj (LUXAL TEMELJ N).

Drvenu podlogu je potrebno nakon nanošenja temelja (LUXAL TEMELJA N sivog) obrisati brusnim papirom br. 280 - 320 i otprašiti.

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura podloge treba biti najmanje 3 °C iznad točke rosišta.

RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se LUXAL NITRO RAZRJEĐIVAČEM do maksimalno 10 %.

NAČIN NANOŠENJA I RAZRJEĐIVANJE (MAX. VOL. %)

zračno	kist
10	5

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu





Luxal®



NAPUTAK ZA UPORABU

Lak boju prije uporabe treba dobro promiješati. Nanosi se kistom ili štrecanjem u 1 - 2 sloja. Temperatura boje mora biti iznad 15°C, inače je potrebno dodati više razrjeđivača da bi se postigla primjenska viskoznost. Previše razrjeđivača uzrokuje curenje.

SUŠENJE

Pri normalnim uvjetima (t = 20 °C, 65 % vlage):

- na prašinu: 15 - 30 min
- na dodir: 1 - 3 sata

Međuslojni vremenski razmak: 1 - 3 sata ili tek nakon minimalno 7 dana (potpuno suh film)

Pri nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,08 - 0,10 l/m² (10 - 12,5 m²/l za 30 - 40 µm debljine suhog filma) u jednom sloju

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST

HOS: A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l.

PAKIRANJE

Limena ambalaža á 0,75 i 2,5 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 3 godine.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.